加 熱 式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 24－68
正 面
令和5年4月10日

加 熱 式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 24－68
側 面
令和5年4月10日

加 熱 式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 24－68
背 面
令和5年4月10日

加　熱　式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 24－68
エンジン回転数
1400rpm
令和5年4月10日

加　熱　式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 24－68
空気元圧
7.0Mpa
令和5年4月10日

加　熱　式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 24－68
ビーズタンク圧
0.35Mpa
令和5年4月10日

加　熱　式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 24－68
1次ポンプ圧力
35kg/㎠
令和5年4月10日

加　熱　式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 24－68
2次ポンプ圧力
70kg/㎠
令和5年4月10日

加　熱　式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 24－68
ペイント吐出圧力
7.5Mpa
令和5年4月10日

加　熱　式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 24－68
ペイント加熱温度
56℃
令和5年4月10日

加　熱　式
ペイント
吐出前空缶 計量状況
1回目
1133.0g
令和5年4月10日

加　熱　式
ペイント
吐出前空缶 計量状況
1回目
1133.0g
令和5年4月10日

加　熱　式
ペイント
吐出前空缶 計量状況
立会人 取締役常務 庄子　欣弥
令和5年4月10日

加　熱　式
ガラスビーズ
吐出前空缶 計量状況
2回目
1130.0g
令和5年4月10日

加　熱　式
ガラスビーズ
吐出前空缶 計量状況
2回目
1130.0g
令和5年4月10日

加　熱　式
ガラスビーズ
吐出前空缶 計量状況
立会人 取締役常務 庄子　欣弥
令和5年4月10日

加　熱　式
ビーズなし
吐出前テスト板 計量状況
1枚目
425.5g
令和5年4月10日

加　熱　式
ビーズなし
吐出前テスト板 計量状況
1枚目
425.5g
令和5年4月10日

加　熱　式
ビーズなし
吐出前テスト板 計量状況
立会人 取締役常務 庄子　欣弥
令和5年4月10日

加　熱　式
ビーズ入り
吐出前テスト板 計量状況
1枚目
426.0g
令和5年4月10日

加　熱　式
ビーズ入り
吐出前テスト板 計量状況
1枚目
426.0g
令和5年4月10日

加　熱　式
ビーズ入り
吐出前テスト板 計量状況
立会人 取締役常務 庄子　欣弥
令和5年4月10日

加 熱 式
ペイント
静止状態 吐出状況
2回目
立会人 取締役常務 庄子 欣弥
令和5年4月10日

加 熱 式
ガラスビーズ
静止状態 吐出状況
1回目
立会人 取締役常務 庄子 欣弥
令和5年4月10日

加　熱　式
ペイント
吐出後計量状況
1回目
総重量 7521.0g
空缶重量 1133.0g
ペイント重量 6388.0g
令和5年4月10日

加　熱　式
ペイント
吐出後計量状況
1回目
総重量 7521.0g
空缶重量 1133.0g
ペイント重量 6388.0g
令和5年4月10日

加　熱　式
ペイント
吐出後計量状況
立会人 取締役常務 庄子　欣弥
令和5年4月10日

加 熱 式
ガラスビーズ
吐出後計量状況
2回目
総重量 4520.0g
空缶重量 1130.0g
ペイント重量 3390.0g
令和5年4月10日

加 熱 式
ガラスビーズ
吐出後計量状況
2回目
総重量 4520.0g
空缶重量 1130.0g
ペイント重量 3390.0g
令和5年4月10日

加 熱 式
ガラスビーズ
吐出後計量状況
立会人 取締役常務 庄子 欣弥
令和5年4月10日

加 熱 式
走行試験状況
立会人 取締役常務 庄子 欣弥
令和5年4月10日

加 熱 式
走行試験状況
ビーズなし 試験片採取後
立会人 取締役常務 庄子 欣弥
令和5年4月10日

加 熱 式
走行試験状況
ビーズ入り 試験片採取後
立会人 取締役常務 庄子 欣弥
令和5年4月10日



加　熱　式
ビーズなし
吐出後テスト板 計量状況
1枚目
総重量 480.6g
テスト板重量 425.5g
ペイント重量 55.1g
令和5年4月10日



加　熱　式
ビーズなし
吐出後テスト板 計量状況
1枚目
総重量 480.6g
テスト板重量 425.5g
ペイント重量 55.1g
令和5年4月10日

加　熱　式
ビーズなし
吐出後テスト板 計量状況
立会人 取締役常務 庄子　欣弥
令和5年4月10日

加　熱　式
ビーズ入り
吐出後テスト板 計量状況
1枚目
総重量 510.1g
テスト板重量 426.0g
ペイント重量 84.1g
令和5年4月10日



加　熱　式
ビーズ入り
吐出後テスト板 計量状況
1枚目
総重量 510.1g
テスト板重量 426.0g
ペイント重量 84.1g
令和5年4月10日



加　熱　式
ビーズ入り
吐出後テスト板 計量状況
立会人 取締役常務 庄子　欣弥
令和5年4月10日