



加 熱 式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 24-68
正 面
令和6年4月4日



加 熱 式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 24-68
側 面
令和6年4月4日




加 熱 式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 24-68
背 面
令和6年4月4日



工事名	令和6年度 社内試験施工	
工 種	区画線工	略 図 札幌 800 す 24-68
撮影月日	令和 6年 4月 4日	加熱式
位 置	札幌市東区東雁来	エンジン 回転数
設計寸法		1400rpm
実測寸法		
立会監督員	工事課長 中城 勝	(株)札幌ロードメイク

加 熱 式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 24-68
エンジン回転数
1400rpm
令和6年4月4日




工事名	令和6年度 社内試験施工	
工 種	区画線工	略 図 札幌 800 す 24-68
撮影月日	令和 6年 4月 4日	加熱式
位 置	札幌市東区東雁来	空気元圧
設計寸法		7kgf/cm²
実測寸法		
立会監督員	工事課長 中城 勝	(株)札幌ロードメイク

加 熱 式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 24-68
空気元圧
7kgf/cm ²
令和6年4月4日




工事名	令和6年度 社内試験施工	
工 種	区画線工	略 図 札幌 800 す 24-68
撮影月日	令和 6年 4月 4日	加熱式
位 置	札幌市東区東雁来	ビーズタンク圧
設計寸法		0.25MPa
実測寸法		
立会監督員	工事課長 中城 勝	(株)札幌ロードメイク

加 熱 式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 24-68
ビーズタンク圧
0.25Mpa
令和6年4月4日



加熱式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 24-68
1次ポンプ圧力
35kgf/cm ²
令和6年4月4日



加熱式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 24-68
2次ポンプ圧力
70kgf/cm ²
令和6年4月4日



加 熱 式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 24-68
ペイント吐出圧力
7.5Mpa
令和6年4月4日



加 熱 式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 24-68
ペイント加熱温度
54°C
令和6年4月4日



加熱式
ペイント
吐出前空缶 計量状況
2回目
1146.0g
令和6年4月4日



加熱式
ペイント
吐出前空缶 計量状況
2回目
1146.0g
令和6年4月4日




加熱式
ペイント
吐出前空缶 計量状況
立会人 工事課長 中城 勝
令和6年4月4日



加熱式
ガラスビーズ
吐出前空缶 計量状況
1回目
1144.0g
令和6年4月4日




加熱式
ガラスビーズ
吐出前空缶 計量状況
1回目
1144.0g
令和6年4月4日



加熱式
ガラスビーズ
吐出前空缶 計量状況
立会人 工事課長 中城 勝
令和6年4月4日



加 熱 式
ビーズなし
吐出前テスト板 計量状況
3枚目
423.8g
令和6年4月4日



加 熱 式
ビーズなし
吐出前テスト板 計量状況
3枚目
423.8g
令和6年4月4日



加 熱 式
ビーズなし
吐出前テスト板 計量状況
立会人 工事課長 中城 勝
令和6年4月4日



加 熱 式
ビーズ入り
吐出前テスト板 計量状況
2枚目
424.1g
令和6年4月4日



加 熱 式
ビーズ入り
吐出前テスト板 計量状況
2枚目
424.1g
令和6年4月4日




加 熱 式
ビーズ入り
吐出前テスト板 計量状況
立会人 工事課長 中城 勝
令和6年4月4日



工事名	令和6年度 社内試験施工
工 種	区画線工
撮影月日	令和 6年 4月 4日
位 置	札幌市東区東雁来
設計寸法	
実測寸法	
立会監督員	工事課長 中城 勝

加 熱 式
ペイント
静止状態 吐出状況
1回目
立会人 工事課長 中城 勝
令和6年4月4日



工事名	令和6年度 社内試験施工
工 種	区画線工
撮影月日	令和 6年 4月 4日
位 置	札幌市東区東雁来
設計寸法	
実測寸法	
立会監督員	工事課長 中城 勝


加 熱 式
ガラスビーズ
静止状態 吐出状況
1回目
立会人 工事課長 中城 勝
令和6年4月4日



加 熱 式
ペイント
吐出後計量状況
1回目
総重量 7521.0g
空缶重量 1148.0g
ペイント重量 6373.0g
令和6年4月4日



加 熱 式
ペイント
吐出後計量状況
1回目
総重量 7521.0g
空缶重量 1148.0g
ペイント重量 6373.0g
令和6年4月4日



加 熱 式
ペイント
吐出後計量状況
立会人 工事課長 中城 勝
令和6年4月4日



加熱式
ガラスビーズ
吐出後計量状況
3回目
総重量 4478.0g
空缶重量 1144.0g
ペイント重量 3334.0g
令和6年4月4日



加熱式
ガラスビーズ
吐出後計量状況
3回目
総重量 4478.0g
空缶重量 1144.0g
ペイント重量 3334.0g
令和6年4月4日



加熱式
ガラスビーズ
吐出後計量状況
立会人 工事課長 中城 勝
令和6年4月4日



工事名	令和6年度 社内試験施工		
工 種	区画線工	路 面	札幌 800 〒 24-68
撮影月日	令和 6年 4月 4日	加熱式	
位 置	札幌市東区東福来	走行試験状況	
設計寸法			
実測寸法			
立会監督員	工事部長 中城 勝		(株)札幌ロードメイク

加 熱 式
走行試験状況
立会人 工事課長 中城 勝
令和6年4月4日



工事名	令和6年度 社内試験施工		
工 種	区画線工	路 面	札幌 800 〒 24-68
撮影月日	令和 6年 4月 4日	加熱式	
位 置	札幌市東区東福来	ビーズなし	
設計寸法		試験片採取後	
実測寸法			
立会監督員	工事部長 中城 勝		(株)札幌ロードメイク

加 熱 式
走行試験状況
ビーズなし 試験片採取後
立会人 工事課長 中城 勝
令和6年4月4日




工事名	令和6年度 社内試験施工		
工 種	区画線工	路 面	札幌 800 〒 24-68
撮影月日	令和 6年 4月 4日	加熱式	
位 置	札幌市東区東福来	ビーズ入り	
設計寸法		試験片採取後	
実測寸法			
立会監督員	工事部長 中城 勝		(株)札幌ロードメイク

加 熱 式
走行試験状況
ビーズ入り 試験片採取後
立会人 工事課長 中城 勝
令和6年4月4日



加熱式
ビーズなし
吐出後テスト板 計量状況
2枚目
総重量 478.5g
テスト板重量 423.8g
ペイント重量 54.7g
令和6年4月4日




加熱式
ビーズなし
吐出後テスト板 計量状況
2枚目
総重量 478.5g
テスト板重量 423.8g
ペイント重量 54.7g
令和6年4月4日



加熱式
ビーズなし
吐出後テスト板 計量状況
立会人 工事課長 中城 勝
令和6年4月4日



加 熱 式
ビーズ入り
吐出後テスト板 計量状況
3枚目
総重量 507.4g
テスト板重量 423.7g
ペイント重量 83.7g
令和6年4月4日



加 熱 式
ビーズ入り
吐出後テスト板 計量状況
3枚目
総重量 507.4g
テスト板重量 423.7g
ペイント重量 83.7g
令和6年4月4日



加 熱 式
ビーズ入り
吐出後テスト板 計量状況
立会人 工事課長 中城 勝
令和6年4月4日