常 温 式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 778
正 面
令和5年4月10日

常 温 式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 778
側 面
令和5年4月10日

常 温 式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 778
背 面
令和5年4月10日

常　温　式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 778
エンジン回転数
1425rpm
令和5年4月10日

常　温　式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 778
空気元圧
0.76Mpa
令和5年4月10日

常　温　式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 778
ビーズタンク圧
2.0kgf/cm²
令和5年4月10日

常　温　式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 778
1次ポンプ圧力
0.3Mpa
令和5年4月10日

常　温　式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 778
2次ポンプ圧力
3.0kgf/cm²
令和5年4月10日

常　温　式
試験車両 ラインマーカー
札幌830 す 778
2次ポンプ吐出圧力
70kgf/cm²
令和5年4月10日

常　温　式
ペイント
吐出前空缶 計量状況
3回目
1131.0g
令和5年4月10日

常　温　式
ペイント
吐出前空缶 計量状況
3回目
1131.0g
令和5年4月10日

常　温　式
ペイント
吐出前空缶 計量状況
立会人 取締役常務 庄子　欣弥
令和5年4月10日

常　温　式
ガラスビーズ
吐出前空缶 計量状況
3回目
1130.0g
令和5年4月10日

常　温　式
ガラスビーズ
吐出前空缶 計量状況
3回目
1130.0g
令和5年4月10日

常　温　式
ガラスビーズ
吐出前空缶 計量状況
立会人 取締役常務 庄子　欣弥
令和5年4月10日

常　温　式
ビーズなし
吐出前テスト板 計量状況
1枚目
423.2g
令和5年4月10日



常　温　式
ビーズなし
吐出前テスト板 計量状況
1枚目
423.2g
令和5年4月10日

常　温　式
ビーズなし
吐出前テスト板 計量状況
立会人 取締役常務 庄子　欣弥
令和5年4月10日

常　温　式
ビーズ入り
吐出前テスト板 計量状況
1枚目
423.3g
令和5年4月10日



常　温　式
ビーズ入り
吐出前テスト板 計量状況
1枚目
423.3g
令和5年4月10日

常　温　式
ビーズ入り
吐出前テスト板 計量状況
立会人 取締役常務 庄子　欣弥
令和5年4月10日

常 温 式
ペイント
静止状態 吐出状況
1回目
立会人 常務取締役 庄子 欣弥
令和5年4月10日

常 温 式
ガラスビーズ
静止状態 吐出状況
3回目
立会人 取締役常務 庄子 欣弥
令和5年4月10日

常　温　式
ペイント
吐出後計量状況
3回目
総重量 5693.0g
空缶重量 1131.0g
ペイント重量 4562.0g
令和5年4月10日

常　温　式
ペイント
吐出後計量状況
3回目
総重量 5693.0g
空缶重量 1131.0g
ペイント重量 4562.0g
令和5年4月10日

常　温　式
ペイント
吐出後計量状況
立会人 取締役常務 庄子　欣弥
令和5年4月10日

常　温　式
ガラスビーズ
吐出後計量状況
3回目
総重量 3347.0g
空缶重量 1130.0g
ペイント重量 22170g
令和5年4月10日

常　温　式
ガラスビーズ
吐出後計量状況
3回目
総重量 3347.0g
空缶重量 1130.0g
ペイント重量 22170g
令和5年4月10日

常　温　式
ガラスビーズ
吐出後計量状況
立会人 取締役常務 庄子　欣弥
令和5年4月10日

常　温　式
走行試験状況
立会人 常務取締役 庄子　欣弥
令和5年4月10日

常　温　式
走行試験状況
ビーズなし 試験片採取後
立会人 常務取締役 庄子　欣弥
令和5年4月10日

常　温　式
走行試験状況
ビーズ入り 試験片採取後
立会人 常務取締役 庄子　欣弥
令和5年4月10日



常　温　式
ビーズなし
吐出後テスト板 計量状況
2枚目
総重量 462.9g
テスト板重量 423.3g
ペイント重量 39.6g
令和5年4月10日



常　温　式
ビーズなし
吐出後テスト板 計量状況
2枚目
総重量 462.9g
テスト板重量 423.3g
ペイント重量 39.6g
令和5年4月10日

常　温　式
ビーズなし
吐出後テスト板 計量状況
立会人 取締役常務 庄子　欣弥
令和5年4月10日



常　温　式
ビーズ入り
吐出後テスト板 計量状況
1枚目
総重量 482.2g
テスト板重量 423.3g
ペイント重量 58.9g
令和5年4月10日

常　温　式
ビーズ入り
吐出後テスト板 計量状況
1枚目
総重量 482.2g
テスト板重量 423.3g
ペイント重量 58.9g
令和5年4月10日

常　温　式
ビーズ入り
吐出後テスト板 計量状況
立会人 取締役常務 庄子　欣弥
令和5年4月10日