


2026年3月4日

## 品質証明書

株式会社ト

大阪府堺市西区築港新町1丁5番地

Tel 072-243-6445



製品名	トアライナーP#600 白
-----	---------------

試験項目	成績		規格: JIS K 5665:2018 路面標示用塗料 1種B
容器の中の状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなく、一様になる		かき混ぜたとき、堅い塊がなく、一様になる
密度(23℃) g/cm <sup>3</sup>	1.5		1.3以上
粘度 KU 値	85		70~100
塗膜の外観	異常がない		異常がない
タイヤ付着性	タイヤに付着しない		タイヤに付着しない
隠ぺい率 %	白	99	97以上
	黄色	—	80以上
拡散反射率(白に限る)%	85		80以上
にじみ	白	にじみがない	にじみがない
	黄色	—	にじみがない
耐摩耗性 (100回転当たりの摩耗減量mg)	228		500以下
耐水性	異常がない		異常がない
耐アルカリ性	異常がない		異常がない
加熱残分(質量分率%)	73		60以上
ガラスビーズ付着性	塗膜にむらなく付着する		塗膜にむらなく付着する
ガラスビーズ固着性 %	99		90以上
塗膜中の鉛の定量 (黄色に限る)(質量分率%)	—		0.06以下
塗膜中のクロムの定量 (黄色に限る)(質量分率%)	—		0.03以下

JIS 表示

